

採用高級EDPM橡膠物料製造，適合各類大小木門窗縫隙，防水，防塵，防蟲，防撞，隔溫，隔音。




EPDM




產品特性

高度彈性回復能力，能於擠壓後在短時間內回復原狀。

具備多項優質性能：耐用，不吸水，表面光滑容易清潔，自粘式設計安裝方便。

適用於氣溫 -40° 至 65°



類型	規格	包裝	顏色
E 型 	9mm x 4mm	100m x 6 卷 / 箱	白/黑/灰/棕
	適合2-3.5mm縫隙	250m x 3 卷 / 箱	
		2400m x 卷 / 拖板	
P 型 	9mm x 5.5mm	100m x 6 卷 / 箱	白/黑/灰/棕
	適合2-5mm縫隙	250m x 3 卷 / 箱	
		1800m x 卷 / 拖板	
D 型 	9mm x 6mm	100m x 6 卷 / 拖板	白/黑/灰/棕
	適合3-5.5mm縫隙	250m x 3 卷 / 箱	
		1260m x 7 卷 / 拖板	

存放方法: 存放地方必須乾燥陰涼，室溫不可超過 25°，濕度不可超過 70°，不可直接被陽光照射。**存放期:** 生產期後12個月



防水



隔音



防撞



擋灰塵



防蟲



隔溫

 **Cylax** Limited 兆利創建有限公司

Unit 1303, 13/F., Cheong Tai Building 287-289 Reclamation Street, Kowloon, Hong Kong

香港九龍新填地街287-289號昌泰大廈13樓1303室

Tel: 852 3105 9933 Fax: 852 3007 4895 Email: info@cylaxltd.com

<http://www.cylaxltd.com> & <http://www.alibaba.com/member/cylax/product.html>

安裝指引

- 先將門窗清潔并將原有的殘餘物清除
- 要安裝密封條的位置必須清潔，平滑及乾燥
- 量度好要封貼的門窗高度及寬度後將密封條由中間撕開并按此長度剪下密封條 (如圖1)
- 慢慢撕開密封條後的自粘膠貼并同時將密封條貼上門或窗框的內則 (如圖2)
- 在有門較的一面將密封條貼在門框的表面 (如圖3)
- 門頂如圖2貼上



圖1 將密封條在中間分開



圖3

- 將P型封條貼在有門較的門框表面

圖2

- 將P型封條貼在門框內則
- 將P型封條貼在門的上部



PROPERTIES	QUALITIES
Material	Extruded EPDM sponge rubber with closed cells and skinned surface
Type of rubber	EPDM (ethen propen rubber)
Resistance to water absorption 21+/- 2°C	Extremely good less than 3% acc ASTM D1056
Resistance to ozone 50+/- pphm Elongation 20% 38°C/70h	Extremely good, no splits (2xzoom)
Resistance to low temperature - 40°/70h	Extremely good, no splits
Compression set 70°C/24h	Max. 75% acc standard
Density	300+/- 50g/dm w ASTM D1056
Resistance to atmospheric aging UV-light & oxidation	Extremely good
Range of temperature	-40°C ~ +65°C
Storage	Dry & cool place with temperature max 25°C, no humidity 70% & no direct sunlight
Period of storage	12 months from production date
Health hazard	none